


SCHAMOTTEWERK RADEBURG GMBH

Postfach 1105
01469 Radeburg
Telefon: 035208-80921
www.schamotte-radeburg.de
e-post: buero@schamotte-radeburg.de

An den Ziegeleien 1-2
01471 Radeburg
Faks: 035208-80923



Tehnilised andmed

Toote Rr andmeleht

STANDARDŠAMOTT SAKSAMAALT

Omadused: tõmbamise teel vormitud toode Rr
- plastiliselt tõmbamise teel vormitud
- sobib kõigile kahhelahjude kasutusalaadele

Värvus: punakas

<u>Nimiandmed:</u> Al ₂ O ₃ sisaldus		30%
Kasutustemperatuur		kuni 1000°C
Toortihedus (DIN 51065, lehe 1 kohaselt)		1,85 g/cm ³
Poorsus (DIN 51056 kohaselt)		28 %vol
Külmpressimistugevus (DIN 51067 kohaselt)		15 N/mm ²
Segeri koonus (DIN 51053 kohaselt)		27
Soojuspaisumine (lineaarne) (DIN 51053 kohaselt)		0,54%
Vastupidavus temperatuurikõikumistele (DIN 51068, Osa 2 kohaselt)		≥ 50
Lubatavad mõõtmete/vormihälbed		
Mõõtmed, mm	< 100	+/- 1,5
	≥ 100	+/- 1,5

Läbipaindumine: (sirgust mõõdetakse kivide pikisuunas diagonaalset läbipaindumisena)

kuni 1,5% suurimast mõõtmest

Eeltoodud analüüside tulemused ja füüsikalised omadused on keskmised väärtused, mille tingimused tulenevad vastavatest DIN standarditest.